

BRAVOCASA

BOJË ME BAZË UJI SUPER E LASHME PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME/JASHTME ME PËRDORIM UNIVERSAL

SERI 408

PËRSHKRIMI

BRAVOCASA është bojë uji super e lashme, me bazë rezinë vinilike në dispersion ujor, me mbulim të lartë dhe fuqi maskuese të lartë të parregullsive të sipërfaqes. Fakti që është traspirante favorizon kalimin natyral të avujve nëpërmjet mureve.

BRAVOCASA rezulton e lehtë për tu aplikuar dhe me shtrirje të mirë, prandaj është një produkt veçanërisht i përshtatshëm për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve murale të jashtme dhe të brendshme, ku kërkohet nivel i lartë i finiturës dhe rezistencë ndaj agjentëve të jashtëm.

ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
 - Sipërfaqe të brendshme betoni.
 - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
 - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
 - Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".
- Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara) dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi (tharje) përgjithësisht 4 javë.
- Nuk këshillohet puna në sipërfaqe të jashtme betoni duke qenë se produkti, prej përshkueshmërisë së lartë, nuk zotëron fuqi mbrojtëse ndaj agresionit të anidritit të karbonit, shkaku kryesor i degradimit të betonit.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e lidhësit: Kopolimer vinil-versatik në dispersion ujor.
 - Klasifikimi UNI EN 13300:
 - Rezistenca në larje ISO 11998: klasi 3
 - Shkëlqimi EN ISO 2813: 5-10, opaco
 - Mbulimi ISO 6504-3: klasi 2 me një rreze prej 7 m²/l
- Karakteristika të tjera
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l
 - Viskoziteti i paketimit UNI 8902: 32000 ± 1600 cps në 25 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
 - Rezistenca në larje UNI 10560: 5000 cikle, rezistente
 - Rezistenca ndaj alkaleve UNI 10795: rezistente

-Tharja (në 25 °C dhe 65% di U.R.): prekja pas 30' min.; shtresa tjetër pas 4 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (i cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes). Për të mbrojtur murin nga formimi i mykut, shtoni në produkt higjienizuesin COMBAT 111 kod. 4810111 për aplikime në sipërfaqe të jashtme ose COMBAT 444 kod. 4810444 për aplikim në sipërfaqe të brendshme.
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës traspirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.

Sipërfaqe në suva, gips dhe kartonxhes:

- Në sipërfaqe të brendshme niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe vrimat, çarjet në sipërfaqe me TAMSTUCCO 9400006/9410110; Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.
- Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Në sipërfaqe të pastra dhe të thara aplikoni: Në sipërfaqe të brendshme një shtresë IDROFIS 4700006 astar akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar i pigmentosur.
- Në sipërfaqe të jashtme, ose të brendshme në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetra ose bojrave të pluhurosura/ ciflosura një shtresë astari me solvent ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.
- Vazhdoni me aplikimin e BRAVOCASA.

Sipërfaqe betoni:

- Hiqni pjesët e dëmtuara/ jo mirë të aderuara të çimentos.
- Shufrat metalike të armaturës në sipërfaqe duhet të pastrohen/zmerilohen dhe të trajtohen

BRAVOCASA

BOJË ME BAZË UJI SUPER E LASHME PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME/JASHTME ME PËRDORIM UNIVERSAL

SERI 408

me BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.

-Rivendosni pjesët që mungojnë me zbutesin BETOXAN 400 ose BETOXAN 300 llaç tiksotropik anti-tkurrje me fibra të përforcuara 9490140/130; kryeni ngjitjen përfundimtare me anti-karbonatizuesin anti-tkurrje BETOXAN 200 9490120.

-Në sipërfaqe të pastra dhe të thara aplikoni: Në sipërfaqe të brendshme një shtresë IDROFIS 4700006 astar akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.

Në sipërfaqe të jashtme, ose të brendshme në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetra ose bojrave të pluhurosura/ ciflosura një shtresë astari me solvent ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.

-Vazhdoni me aplikimin e BRAVOCASA.

* (Hollimi I astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIME PËR APLIKIM

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Lagështira relative e ambientit: <75%
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Lagështira e sipërfaqes: <10%

-Shmangni aplikimet në sipërfaqe që janë nën veprimin e drejtpërdrejtë të diellit.

-Pas aplikimit, sipërfaqet duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe lagështira deri në tharjen e plotë të produktit që normalisht (në 20 °C) arrihet pas 48 orësh.

-Mjetet: pinel, rrul, furcë dhe airless.

-Nr. I shtresave: të paktën 2 shtresa.

-Holluesi: ujë.

-Hollimi:

.me pinel shtresa e parë 35-40%, shtresat e tjera 30-35%.

.me rrul 25%;

.me airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.

-Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.

-Shkalla e mbulimit: 9-12 m²/l për shtresë dhe I referohet aplikimit në sipërfaqe lisho dhe mesatarisht absorbuese. Është mirë që të

përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie. Produkti gjithashtu mund të ngjyrosët me kolorantë BRAVOCASA seri 408P dhe me kolorantët COLORADO seri 548. VEMENDJE: për ngjyrat që derivojnë nga baza transparente këshillojme një hollim deri në maksimumi 20% me ujë.

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitetet. Në ndërhyrjet për jashtë ne rekomandojmë që të përfundoni punimin me materiale të të njëjtit prodhim. Për punë, në të cilat është i pashmangshëm përdorimi i një materiali të ri, mos e aplikoni afër materialit të përdorur më parë. Për rakordimin përdorni ndërprerjet e vazhdimësisë së sipërfaqes, kolonave, mbulesave, skajeve, kablove ose të tjera.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C

Mbajeni të sigurt (larg) nga lagështira.

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: bojë opake për mure dhe tavane të brendshme (shkëlqimi <25@60°) (bazë Uji): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C: bojë për mure të jashtëm të sipërfaqeve minerale (bazë Uji): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
BRAVOCASA Përmban max: 30 g/l VOC

Produkti nuk kërkon etiketim sipas D.L. 65 të 14/03/03 dhe modifikimeve/ azhornimeve.

Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient, I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të veçanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoreni në vende të mirë ventiluara. Në rast të kontaktit me syte, lajini menjëherë me ujë të bollshëm. Në rast të gëlltitjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.

BRAVOCASA

BOJË ME BAZË UJI SUPER E LASHME PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME/JASHTME ME
PËRDORIM UNIVERSAL
SERI 408

Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime,
terren.
Për më shumë informacion konsultohuni me
skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Bojë me bazë uji super e lashme për sipërfaqe
të brendshme dhe të jashtme.

Aplikimi, në sipërfaqe të predispozuar, për bojë
me bazë uji super të lashme për sipërfaqe të
brendshme/jashtme BRAVOCASA seri 408, me
bazë rezinë vinilike në dispersion ujqor dhe
komponentë mineralë me karakteristika të larjes
sipas Norma UNI 10560 me 5000 cikle, në të
paktën 2 shtresa, në sasinë e caktuar nga
absorbimi I sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit €
për m².

*SAN MARCO GROUP garanton që
informacionet e kësaj skede janë marrë nga
eksperienca e saj dhe nga njohjet e saj teknike
dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë
asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke
qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit
të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë
efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon
dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për
informacione të mëtejshme teknike kontaktoni
në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike
800853048.*