

# COMBAT 6000

BOJË E LASHME HIGJENIZUESE ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME OPAKE  
UNIFORMUESE – THARJE E SHPEJTË

## SERI 350

### PËRSHKRIMI

COMBAT 6000 është bojë e lashme, vecanërisht e përshtatshme për sipërfaqe të brendshme që janë subjekt i lagështisë së lartë të ajrit dhe të predispozuara për formimin e mykut. Teknologjia inovative e formulimit, me përmbajtje të ulët të përbërësve organikë të paqëndrueshëm (VOC), lejon tharje të shpejtë me reduktim/zvogëlim të kohës së nevojshme për shtresën tjetër, dhe përdorim i shpejtë në ambientet e jetesës.

Ideale për ndalimin e zhvillimit të mykut në sipërfaqe që më parë kanë qenë të infektuara nga myku:

- Mbulim i shkëlqyer dhe bardhësi e lartë.
- Fuqi e mirë maskuese e parregullive të sipërfaqeve.
- Realizon finiturë pjesërisht opake.

### INSTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
  - Sipërfaqe betoni.
  - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
  - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
  - Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".  
Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara) dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi (tharje) përgjithësisht 4 javë.

### KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e lidhësit: Polimerë sintetikë të modifikuar në dispersion ujor
  - Klasifikimi UNI EN 13300:
  - Rezistenca në larje ISO 11998: klasi 3
  - Shkëlqimi EN ISO 2813: <5, shumë opake
  - Mbulimi ISO 6504-3: klasi 2 me rreze prej 7 m<sup>2</sup>/l
- Karakteristika të tjera:
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
  - Viskoziteti i paketimit UNI 8902: 36000 ± 3200 cps në 25 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
  - Rezistenca në larje UNI 10560: >3000 cikle, rezistente.
  - Tharja (në 25 °C dhe 65% di U.R.): prekja pas 30 minutash; shtresa tjetër pas 2 orësh.
- \*Efikasiteti antimyk UNI 9805: 0 = asnjë zhvillim

\*Ruajtje anti-kërpudha UNI EN 15457: 0 = asnjë zhvillim

-Përcaktimi i përbërësve organikë të paqëndrueshëm (VOC) ISO 11890-2:2013: 0,016%

-Përcaktimi i Formaldeide të lira EPA 8315A:1996: 12 mg/kg

-Klasi I reaksionit ndaj zjarrit ISO 1716: A1

### PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqe murale:

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e thatë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (i cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës transpirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe cdo ndotje tjetër me zmerilim.
- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat, gropëzat, çarjet me TAMSTUCCO 9400006/9410110. Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.
- Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.

Aplikoni një shtresë IDROFIS 4700006 astar mural akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar i pigmentosur. Në përgjithësi, në sipërfaqe me shumë pluhur, në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetër ose bojrave të degraduara, përdorni astarin e mikronizuar solvent free ATOMO 8840001 ose astarin me solvent ISOMARC 4410111. Vazhdoni me aplikimin e COMBAT 6000 sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

\*(Hollimi i astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

# COMBAT 6000

BOJË E LASHME HIGJENIZUESE ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME OPAKE  
UNIFORMUESE – THARJE E SHPEJTË

SERI 350

## UDHËZIME PËR APLIKIM

- Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:  
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Lageshtira relative e ambientit: <75%
- Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Lagështira e sipërfaqes: <10%.
- Shmangni aplikimin në sipërfaqe që janë nën veprimin e drejtpërdrejtë të rrezeve të diellit.
- Mjetet: rrul me qime leshi ose mikrofibra, pinel, airless.
- Nr i shtresave: të paktën 2 shtresa.
- Holluesi: ujë
- Hollimi: me rrul shtresa e parë dhe e dytë 15-20%; me pinel shtresa e parë 40-45%, shtresat pasardhëse 30%.
- Në aplikimet me airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.
- Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.
- Shkalla e mbulimit: 9-12 m<sup>2</sup>/l për shtresë dhe I referohet aplikimit në sipërfaqe lisho, mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

## NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie.  
Produkti gjithashtu mund të ngjyroset me kolorantë BRAVOCASA seri 408P (për tonalitete të zbehta) dhe me kolorantet COLORADO seri 548.  
Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

## MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C  
Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C  
Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

## UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/a: bojë opake për mure dhe tavane të brendshme (shkëlqim <25@60°) (bazë uji): 30

g/l (2010)  
COMBAT 6000 përmban max: 30 g/l VOC  
Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos l hidhni mbetjet në ambient, l lini të thahen dhe l trajtoni ato si mbetje të vecanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoreni në vende të mire ventiluara.  
Në rast të gëlltimit, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.  
Mos l hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren.  
Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

## SPECIFIKIMET

Bojë e lashme antimyk, e shpejtë në tharje.  
Aplikimi, në sipërfaqe të predispozuar, për bojë të lashme COMBAT 6000 kod. 3500019 me bazë rezinë sintetike të modifikuar në dispersion ujor, të paktën 2 shtresa në sasinë e caktuar nga absorbimi l sipërfaqes.  
Furnizimi dhe instalimi i materialit € ..... për m<sup>2</sup>.

*SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti l produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.*