

COMBAT 999 EW

BOJË TRASPIRANTE HIGJENIZUESE ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME- BARDHËSI E LARTË
SERI 489

PËRSHKRIMI

COMBAT 999 EW është bojë traspirante veçanërisht e përshtatshme për sipërfaqe të brendshme që janë subjekt i lagështisë së lartë të ajrit dhe të predispozuara për formimin e mykut. Realizon finitura të bardha, opake dhe uniforme. Fale fuqisë higjienizuese, produkti ruan gjatë aspektin origjinal të sipërfaqes dhe përmirëson komfortin e jetesës. COMBAT 999 EW ka, për më tepër, fuqi të lartë mbuluese, shumë traspirante dhe fuqi të lartë kunder kondensimit, shtrirje/mbulim.

ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
 - Sipërfaqe betoni.
 - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
 - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
 - Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".
Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara) dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi (tharje) përgjithësisht 4 javë.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Natyra e lidhësit: rezinë vinilike në dispersion ujor

- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: $1,74 \pm 0,05$ kg/l
- Viskoziteti i paketimit UNI 8902: 74000 ± 10000 cps a 30 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
- Shkëlqimi UNI EN ISO 2813: 5-10, opake
- *Efikasiteti antimyk UNI 9805: 0 = asnjë zhvillim
- *Ruajtje anti-kërpudha UNI EN 15457: 0 = asnjë zhvillim
- Tharja (a 25 °C e 65% di U.R.): prekja pas 30 minutash; shtresa tjetër pas 4 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqe murale:

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe

me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
-Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës traspirante/tempera.
-Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.
-Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni trajtoni vrimat, gropëzat çarjet me TAMSTUCCO.
-Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.
-Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.
-Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
-Aplikoni me astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001, ose me IDROFIS 4700006, astar muri akrilik me bazë uji. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar i pigmentosur. Në përgjithësi, në sipërfaqe me shumë pluhur, në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetër ose bojrave të degraduara, përdorni astarin e mikronizuar solvent free ATOMO 8840001 ose astarin me solvente ISOMARC 4410111.
Vazhdoni me aplikimin e COMBAT 999 EW sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

* (Hollimi i astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIME PËR APLIKIM

- Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Lagështira relative e ambientit: <75%
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Lagështira e sipërfaqes: <10%
- Mjetet: pinel, rrul, furçë, airless.
- Nr. i shtresave: të pakten 2 shtresa.
- Hollimi: Shtresa e parë 50% me ujë; shtresat e tjera 30-40%.
- Në aplikimet me airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.
- Pastrimi i mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.

COMBAT 999 EW

BOJË TRASPIRANTE HIGJENIZUESE ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME- BARDHËSI E LARTË

SERI 489

-Shkalla e mbulimit: 9-12 m²/l për shtresë dhe l referohet sipërfaqeve lisho mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie..

Produkti gjithashtu mund të ngjyroset me kolorantë BRAVOCASA seri 408P (vetëm në tonalitete të zbehta) dhe me kolorantët COLORADO seri 548.

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C
Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C
Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A: bojë opake për mure dhe tavane të brendshëm (shkëlqimi <25@60°) (bazë uji): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
COMBAT 999 EW përmban max: 30 g/l VOC
Produkti nuk kërkon etiketim sipas D.L. 65 del 14/03/03 dhe modifikimeve/ azhornimeve.
Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos l hidhni mbetjet në ambient, l lini të thahen dhe l trajtoni ato si mbetje të veçanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoreni në vende të mirë ventiluara. Në rast të kontaktit me syte, lajini menjëherë me ujë të bollshëm.
Në rast të gëlltitjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.
Mos l hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren.
Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Bojë për sipërfaqe të brendshme, siguron mbrojtje ndaj mykut.

Aplikimi, në sipërfaqje të predispozuar për bojë transpirante, siguron mbrojtje ndaj mykut COMBAT 999 EW kod. 4890019 me bazë rezinë vinilike në dispersion ujur dhe aditivë mbrojtës kundër formimit të mykut, të paktën 2 shtresa, në sasinë e caktuar nga absorbimi l sipërfaqes. Furnizimi dhe instalimi i materialit € për m².

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti l produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.