

COMBAT FIX

ASTAR I MIKRONIZUAR ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME/JASHTME

Kod. 4430001

PËRSHKRIMI

Astar për përgatitjen e murit në prani të shenjave të mykut dhe për të parandaluar formimin, lehtëson aplikimin e bojrave antimyk dhe zgjat jetëgjatësinë. Uniformon absorbimin dhe konsolidon sipërfaqet me pluhur, duke përmirësuar vendosjen dhe rrezën e shtresave të tjera të bojës duke shtuar efikasitetin antimyk. COMBAT FIX rrit efikasitetin e bojës antimyk në sipërfaqe ende të pa lyera, që janë për t'u lyer ose në myk që nuk ka lulëzuar shumë. Në prani të mykut të lulëzuar dhe të vazhdueshëm, këshillohet të aplikohet i gjithë sistemi COMBAT.

ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

I aplikueshëm në:

- Sipërfaqe të trajtuara me veshje termike "cappotto".
 - Suva të reja dhe të vjetra.
 - Sipërfaqe betoni.
 - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
 - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
 - Konglomerate me natyrë të ndryshme minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten duke ndjekur metodat e shpjeguara në paragrafin 'PËRGATITJA E SIPËRFAQES'.
- Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi, përgjithësisht katër javë.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e Lidhësit: mikroemulsione me pak aromë
- Klasifikimi i Cilësisë së Ajrit të Brendshëm: A
- Solventi: ujë
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 46 ± 3 "
- Kupa Iso n.3 në 25 °C
- Ruajtje anti-kërpudha UNI EN 15457: 0 = asnjë zhvillim
- Tharja (25 °C dhe 65% U.R.): prekja pas 30-40 min.; shtresa tjetër pas 2 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

- Sipërfaqe në suva, gips dhe kartonxhes:
- Sigurohuni që sipërfaqja të ketë një kohë maturimi prej të paktën 28 ditësh.
- Kontrolloni gjendjen e sipërfaqes. Duhet të jetë e qëndrueshme Në të kundërt siguroni konsolidimin me produkte specifike.

- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun dhe pluhurat prezente.
- Në prani të bojrave të vjetra në gëlqere ose temperave/bojërave transpirante hiqni pluhurin dhe pjesën e sipërfaqes jo të aderuar, ndërsa shtresat e ciflosura të bojës në gëlqere ose tempera duhet të hiqen komplet duke larë sipërfaqen me ujë të bollshëm dhe duke e fërkuar ose duke përdorur një makinë larëse.
- Në sipërfaqe të brendshme niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat TAMSTUCCO 9400006 ose TAMSTUCCO POLVERE 9410110 ose STUCCOFACILE 9560019; Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.
- Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe aplikoni një shtresë COMBAT FIX sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.
- Pas të paktën 2 orësh vazhdoni me aplikimin e produktit të finiturës.

Sipërfaqe betoni:

- Zmeriloni sipërfaqen dhe eliminoni shtresat e ngritura/ciflosura të bojës së vjetër..
- Në prani të mykut trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Hiqni pjesët e dëmtuara/ jo mirë të aderuar të çimentos.Shufrat metalike të armaturës në sipërfaqe duhet të pastrohen/zmerilohen dhe të trajtohen me BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.
- Rivendosni pjesët që mungojnë me zbutësin BETOXAN 400 ose BETOXAN 300 llaç tiksotropik anti-tkurrje me fibra të përforcuara 9490140/130; kryeni ngjitjen përfundimtare me anti-karbonatizuesin anti-tkurrje BETOXAN 200 9490120.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe aplikoni një shtresë COMBAT FIX sipas

COMBAT FIX

ASTAR I MIKRONIZUAR ANTIMYK PËR SIPËRFAQE TË BRENDISHME/JASHTME

Kod. 4430001

metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.
-Pas të paktën 2 orësh vazhdoni me aplikimin e produktit të finiturës.

Sipërfaqe në material guri ose tulle:

-Hiqni pluhurat dhe pastroni sipërfaqet; në prani të sipërfaqeve të ndotura, të ciflosura etj, realizoni pastrimin me zmerilim, larje me ujë ose pastrim kimik. Është e këshillueshme që të bëhet një provë paraprake për të stabilizuar metodën dhe tipin e pastrimit më efikas.
-Në prani të mykut trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
-Në sipërfaqe të thara, vazhdoni aplikimin në 1-2 shtresa të astarit COMBAT FIX sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

UDHËZIME PËR APLIKIM

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Lagështira relative e ambientit: <75%
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Lagështira e sipërfaqes: <10%

-Shmangni aplikimet në sipërfaqe me kondensim ose që janë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të diellit.

-Mjetet: pinel, rrul.

-Nr i shtresave: aplikohen 1-2 shtresa e njomë mbi e njomë.

-Holluesi: ujë

-Hollimi: varion në funksion të llojit dhe absorbimit të sipërfaqes.

.Në gips dhe kartonxhes nga 50 në 100%;

.Në suva, razantë për cappotto, dhe në praninë e bojrave të vjetra me pluhur nga 100 në 200%

.Në beton nga 200 në 300%

Sasia e duhur mund të vlerësohet duke shikuar me vëmendje formimin, mbi sipërfaqen e trajtuar, të një patine opaleshente. Sasitë e tejkaluara mund të formojnë një shtresë kompakte që nuk favorizon aderimin/vendosjen e bojës pasardhëse, anasjelltas një keqaplikim i astarit sjell vështirësi në aplikim dhe si pasojë shtimin e konsumit, ul kapacitetin e vendosjes të finiturës dhe absorbim jo të njëtrajtshëm.

-Pastrimi i mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë

-Shkalla e mbulimit: Sipërfaqe në suva tradicionale, razantë të modifikuar me rezinë sintetike, gips dhe kartonxhes: 15-18 m²/litër.

Sipërfaqe në suva me bazë gëlqere ose shumë absorbuese: 8-10 m²/litër. Është e këshillueshme që të bëhet një provë paraprake në sipërfaqe specifike për të përcaktuar konsumin.

NGJYROSJA

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30°C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5°C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/CE)

Kat. A/h: astar (bazë uji): 30 g/l (2010)

Produkti përmban max: 1 g/l COV

Përdorni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos l hidhni mbetjet në ambient, l lini të thahen dhe l trajtoni ato si mbetje të veçanta. Mos l hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren. Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Astar i mikronizuar antimyk për sipërfaqe të jashtme/brendshme.

Aplikimi, në sipërfaqe të predispozuar, për astar antimyk bazë uji COMBAT FIX kod. 4430001, me bazë mikroemulsione me VOC të ulët, i përshtatshëm për ngopjen e sipërfaqeve të murit në sasinë e caktuar nga absorbimi i sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit € për m².

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti i produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.