

# FONTIGO

FINITURË DEKORATIVE PËR BRENDA EFEKT OPAK

Seri 027

## PËRSHKRIMI

Nga tekstura e butë dhe me gjallëri, inspiruar nga vendet e takimit të kulturës dhe shkëmbimit të mallrave të çmuara, në një Venezia rilindase të vendosur në qendër të Botës.

Ekstremisht i lehtë për t'u aplikuar, lejon përfundimin e efekteve të dëshiruara, të përshtatshme me çdo stil arredimi.

## ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

I aplikueshëm në sipërfaqe të brendshme:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
  - Sipërfaqe betoni.
  - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
  - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
  - Konglomerate me natyrë të ndryshme minerale përse kohë që janë absorbues.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "PËRGATITJA E SIPËRFAQES".  
Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta.

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e lidhësit: kopolimer akrilik në emulsion ujor.
- Klasifikimi Cilësia e ajrit të brendshëm (Indoor Air Quality): A+
- Pigmente: Metal perlceci
- Solventi: ujë
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
- Viskoziteti I paketimit:  
Argjendi: 48.000 ± 4.000 cps
- Tharja (në 25 °C dhe 65% di U.R.): prekja për 1 orë.

## PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqe muri:

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e thatë e mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme, siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333. Nëse është e nevojshme shtojini produktit higjienizuesin COMBAT 444 kod. 4810444.

-Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës traspirante/tempera.

-Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.

-Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat, çarjet në sipërfaqe me TAMSTUCCO 9400006/9410110. Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.

-Zmeriloni stukimet me letër zmerile; hiqni pluhurin.

- Kryeni zbutje në suva me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose RASOMARC 9500150 në varësi të llojit të sipërfaqes.

-Aplikoni një shtresë astar akrilik uji IDROFIS 4700006 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.

Aplikoni të paktën 2 shtresa DECORFOND 3880019 të holluar 30-35 % me ujë, me rrul ose pinel për të përfunduar një sipërfaqe homogjene ideale për aplikim. Nuk këshillohet përdorimi i astarëve të tjerë.

-Vazhdoni me aplikimin e FONTIGO sipas mënyrave të aplikimit të përshkruara në udhëzime për aplikim.

\* (Hollimi i astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

## UDHËZIME PËR APLIKIM

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:  
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Lagështira relative e ambientit: <75%  
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Lagështira e sipërfaqes: <10%

-Mjetet: pinel dhe sfungjer.

-Nr i shtresave: 1

-Hollimi: gati për përdorim, i hollueshëm deri në 5% me ujë në varësi të efektit estetik të dëshiruar.

Mënyra e aplikimit:

# FONTIGO

FINITURË DEKORATIVE PËR BRENDA EFEKT OPAK

Seri 027

Aplikoni FONTIGO me pinel në mënyrë jouniforme.

Në produkt pjesërisht të tharë, me një sfungjer të lagësht ose me pinel të tipit "Spalter", krijoni zona akumulimi të parregullta. Pas tharjes së plotë, do të vihet re efekti karakteristik.

-Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.

-Shkalla e mbulimit: 4-6 m<sup>2</sup>/l punë e mbaruar dhe I referohet sipërfaqeve lisho dhe mesatarisht absorbuese. Eshtë mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

## NGJYROSJA

Produkti është I disponueshëm në ngjyra të gatshme, të përdorshme edhe si baza tintometrike, argjend (0070). Ngjyrosja mund të realizohet nëpërmjet Sistemit Tintometrik Marcromie.

Për më tepër ngjyrosja mund të realizohet edhe me kolorantët COLORADO seri 548. me kolorantët COLORADO seri 548.

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzierja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

## MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30°C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5°C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

## UDHËZIMET PËR SIGURINË

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/I: bojë për efekte dekorative (bazë uji): 200 g/l (2010)

Produkti përmban max: 40 g/l VOC.

Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient, I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të veçanta . Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren. Për më shumë

informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

## SPECIFIKIMET

Finiturë dekorative për brenda - efekt opak. Aplikimi, në sipërfaqe të brendshme të predispozuar për finiturë muri dekorative FONTIGO seri 027 me bazë kopolimerë akrilikë në emulsion ujqor, me një shtresë sipas shkallës së mbulimit.

Furnizimi dhe instalimi i materialit € ..... për m<sup>2</sup>.

*SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.*