

GIADA

BOJË ME BAZË UJI, SUPER E LASHME EFEKT PASTOZ OPAKE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME DHE TË JASHTME
seri 402

PËRSHKRIMI

GIADA është bojë me bazë uji, super e lashme (super lavabile), ideale për lyerjen e mureve të brendshme dhe të jashtme. Prania e polimerëve sintetikë krijon një film boje rezistent ndaj alkalinitetit të suvatimeve dhe agjentëve atmosferikë, ofron rezistencë në larje. E lehtë për tu aplikuar, mbulim i mirë GIADA realizon finiturë fine, opake dhe uniforme, të karakterizuara nga një bardhësi e shkëlqyer, mbulim të lartë dhe mbledhje/mbajtje e pluhurave e ulët.

ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
 - Sipërfaqe të brendshme betoni.
 - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
 - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
 - Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".
Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara) dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi (tharje) përgjithësisht 4 javë.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e lidhësit: polimerë sintetikë në dispersion ujor.
 - Klasifikimi UNI EN 13300:
 - Rezistenca në larje ISO 11998: klasi 2
 - Shkëlqimi EN ISO 2813: 5-10, opake
 - Mbulimi ISO 6504-3: klasi 1 me një treze prej 7m²/lt
- Karakteristika të tjera
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,50 kg/l
 - Viskoziteti i paketimit UNI 8902: 32000±4000 cps në 30 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
 - Rezistenca në larje UNI 10560: >5000 cikle, e shkëlqyer
 - Rezistenca ndaj alkaleve UNI 10795: rezistente
 - Tharja (në 25 °C dhe 65% U.R.): prekja pas 30 min.; shtresa tjetër pas 4 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Për të mbrojtur murin nga formimi i mykut, shtoni në produkt higjienizuesin COMBAT 111 kod. 4810111 për aplikime në sipërfaqe të jashtme ose COMBAT 444 kod. 4810444 për aplikim në sipërfaqe të brendshme.
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun e pranishëm dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës transpirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.

Sipërfaqe në suva, gips dhe kartonxhes:

- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat, çarjet në sipërfaqe me TAMSTUCCO 9400006 ose TAMSTUCCO POLVERE 9410110 ose STUCCOFACILE 9560019.
- Mbyllni çarjet me ngjites (stuko) të përshtatshëm.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Në sipërfaqe të pastra dhe të thara aplikoni: Në sipërfaqe të brendshme një shtresë IDROFIS 4700006 astar akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar i pigmentosur.
- Në sipërfaqe të jashtme, ose të brendshme në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetra ose bojrave të pluhurosura/ ciflosura një shtresë astari me solvent ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.
- Vazhdoni me aplikimin e GIADA.

Sipërfaqe betoni:

- GIADA është ideale për dekorimin e sipërfaqeve të betonit, por nuk mund të konsiderohet si mbrojtës për betonin në sipërfaqe të jashtme pasi nuk zotëron efektin anti-karbonatizues.
- Hiqni pjesët e dëmtuara/ jo mirë të aderuar të cimentos.
- Shufrat metalike të armaturës në sipërfaqe

GIADA

BOJË ME BAZË UJI, SUPER E LASHME EFEKT PASTOZ OPAKE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME DHE TË JASHTME

seri 402

duhet të pastrohen/zmerilohen dhe të trajtohen me BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.

-Rivendosni pjesët që mungojnë me zbutësin BETOXAN 400 ose BETOXAN 300 llaç tiksotropik anti-tkurrje me fibra të përforcuara 9490140/130; kryeni ngjitjen përfundimtare me anti-karbonatizuesin anti-tkurrje BETOXAN 200 9490120.

-Në sipërfaqe të pastra dhe të thara aplikoni: Në sipërfaqe të brendshme një shtresë IDROFIS 4700006 astar akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar I pigmentosur.

Në sipërfaqe të jashtme, ose të brendshme në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetra ose bojrave të pluhurosura/ ciflosura një shtresë astari me solvent ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.

-Vazhdoni me aplikimin e GIADA.

* (Hollimi I astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIME PËR APLIKIM

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Lagështira relative e ambientit: <75%
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Lagështira e sipërfaqes: <10%
-Shmangni aplikimet në sipërfaqe që janë në ndikimin e drejtpërdrejtë të diellit.

-Pas aplikimit, sipërfaqet duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe lagështira deri në tharjen e plotë të produktit që normalisht (ne 20 °C) arrihet pas 48 orësh.

-Mjetet: pinel, rrul, furçë dhe airless.

-Nr I shtresave: të paktën 2 shtresa.

-Hollimi me ujë: me pinel 35-40%; me rrul 25%.

-Në aplikimet me furcë dhe airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.

-Shkalla e mbulimit: 10-12 m²/l për shtresë dhe I referohet aplikimeve në sipërfaqe lisho dhe mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

-Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie dhe koloranteve COLORADO seri 548.

DEMENDJE: për ngjyrat që derivojnë nga baza transparente këshillojmë një hollim deri në maksimumi 20% me ujë.

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitetë Në ndërhyrjet për jashtë ne rekomandojmë që të përfundoni punimin me materiale të të njëjtit prodhim. Për punë, në të cilat është i pashmangshëm përdorimi i një materiali të ri, mos e aplikoni afër materialit të përdorur më parë. Për rakordimin përdorni ndërprerjet e vazhdimësisë së sipërfaqes, kolonave, mbulesave, skajeve, kabllave ose të tjera.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: bojë opake për mure dhe tavane të brendshme (shkëlqimi <25@60°) (bazë Uji): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C: bojë për mure të jashtëm të sipërfaqeve minerale (bazë Uji): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
GIADA Përmban max: 30 g/l VOC

Produkti nuk kërkon etiketim sipas D.L. 65 të 14/03/03 dhe modifikimeve/ azhornimeve.

Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient, I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të veçanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoreni në vende të mirë ventiluara. Në rast të kontaktit me syte, lajini menjëherë me ujë të bollshëm.

Në rast të gëlltitjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.

GIADA

BOJË ME BAZË UJI, SUPER E LASHME EFEKT PASTOZ OPAKE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME
DHE TË JASHTME
seri 402

Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime,
terren.

Për më shumë informacion konsultohuni me
skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Bojë me bazë uji, super e lashme për sipërfaqe
të jashtme.

Aplikimi, në sipërfaqe të parapërgatitura, për
bojë me bazë uji super të lashme GIADA seri
402 me bazë polimerë sintetikë në dispersion
ujor, ka karakteristika të larjes sipas Norma UNI
10560 superiore me 5000 cikle, në të paktën 2
shtresa, në sasinë e caktuar nga absorbimi I
sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit €
për m².

*SAN MARCO GROUP garanton që
informacionet e kësaj skede janë marrë nga
eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike
dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë
asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke
qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit
të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë
efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon
dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për
informacione të mëtejshme teknike kontaktoni
në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike
800853048.*

Erada Shpk