

HIDROQUARZ

BOJE KUARCI, RIEMPITIVE (MBUSHËSE) PËR SIPËRFAQE TË JASHTME

Seri 490

PËRSHKRIMI

HIDROQUARZI është bojë kuarz me bazë rezinë akrilike dhe komponentë silicë me fuqi shumë të mirë mbuluese dhe ofron maskimin e parregullsive të sipërfaqeve. HIDROQUARZI mbron në mënyrë efikase sipërfaqet nga agresionet e agjentëve atmosferikë dhe ndotësit, dhe falë lidhësit akrilik, nga e cila përbëhet, është në gjendje të durojë agresionet alkaline të sipërfaqeve të betonit.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN

Mund të aplikohet në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
- Sipërfaqe betoni.
- Bojra të vjetra dhe veshje murale me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
- Sipërfaqe me natyrë të ndryshme minerale, me kusht që të jenë absorbuese. Sipërfaqet duhet të përgatiten përshtatshëm duke ndjekur udhëzimet e dhëna në paragrafin 'PËRGATITJA E SIPËRFAQES'.
- Mos aplikoni në sipërfaqe të pathara mirë/freskëta dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi, tharjeje përgjithësisht prej 4 javësh.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Forma lidhëse: kopolimer akrilik në emulsion ujor.
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,70±0,05 kg/l
- Viskoziteti UNI 8902 : 52000 ± 2400 cps** at 25 °C (Viskozimetër rrotullues Brookfield)
- Granulometria maksimale e kuarcit: 0.08 mm.

- Rezistenca ndaj larjes UNI 10560: >5000 cikle, shkëlqyeshëm.
- Rezistenca ndaj alkaleve UNI 10795: rezistente.
- Tharja (në 25°C dhe 65% R.H.): për t'u prekur pas 30 minutash; shtresa tjetër pas 4 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike
- Në prani të mykut trajtoni sipërfaqjen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Për të mbrojtur murin nga formimi i mykut, shtojini produktit aditivin higjienizues Combat 111 me kod 4810111 në raportin 1lt higjienizues me 25 kg bojë.
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni teresisht shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës transpirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe cdo ndotje tjetër me zmerilim.

Sipërfaqet në suva:

- Çarjet duhet të zgjerohen sa duhet dhe të mbushen me llaç, stuko ose produkte të ngjashme.
- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes. Plasaritjet dhe uljet (diferencat ndermjet strukturave) mund të trajtohen me BETOMARC 9450150, me RASAMIX 9440160, me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqjes.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe aplikoni një shtrese astari me bazë solventi ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.

HIDROQUARZ

BOJE KUARCI, RIEMPITIVE (MBUSHËSE) PËR SIPËRFAQE TË JASHTME

Seri 490

-Në sipërfaqe kompakte, jo me gëlqere, aplikoni astarin mbulues të hollueshëm me ujë MARCOTHERM PRIMER 4740019.
-Vazhdoni me aplikimin e HIDROQUARZ sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

Sipërfaqe betoni:

-Hiqni pjesët e dëmtuara të çimentos.
-Shufrat metalike të armaturës në sipërfaqe duhet të lyhen me BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.
-Rivendosni, mbushni pjesët që mungojnë me zbutësin BETOXAN 400 ose BETOXAN 300 llaç tiksotropik anti-tkurrje me fibra të përforcuara 9490140/130; kryeni ngjitjen, stukimin përfundimtar me anti-karbonatizuesin anti-tkurrje BETOXAN 200 9.490.120.
-Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe aplikoni një shtresë astar me bazë solvent ISOMARC 4410111 ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.
-Vazhdoni me aplikimin e HIDROQUARZ sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

* (Hollimi i astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqje specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIMET E APLIKIMIT

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:
-Temperatura e ambientit: Min. +8 ° C/Max. +35°C
-Lagështira relative e ambientit: <75%
-Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 ° C/Max. +35°C
-Lagështira e sipërfaqes: <10%
-Shmangni aplikimet në sipërfaqe që janë nën veprimin e drejtpërdrejtë të diellit.

-Për të mos dëmtuar karakteristikat estetike dhe performancën optimale të produktit, rekomandohet aplikimi në kushte klimatike të duhura dhe mbrojtja nga shiu dhe lagështira për rreth 48 orë. Në këtë mënyrë lejohet tharja e plotë e produktit dhe polimerizim i rregullt, që ndodh në rreth 10 ditë.

-Sipërfaqet që preken nga shiu gjatë rreth 10 ditëve, mund të shfaqin vija vertikale të tejdukshme. Kjo nuk ndikon në performancën e produktit dhe mund të hiqet duke e larë me ujë ose me produkte specifike.

-Aplikimi në sipërfaqe me myk, me tretësirë kripërash alkaline ose subjekt i lagështirës në rritje, nuk garanton aderimin e produktit në sipërfaqje, prandaj është e nevojshme ndërhyrja parandaluese e restaurimit të mureve me llaçin kundra-lagështirës NEPTUNUS dhe më pas bojatiseni me sistemin Siloxane NEPTUNUS.

-Mjetet: pinel, rrul me qime leshi.

-Nr. i shtresave: të paktën 2 shtresa.

-Këshillohet aplikimi i shtresës së parë me pinel dhe i shtresës së dytë me rrul me qime leshi.

-Hollimi: me ujë. Me pinel 25-30%; me rrul me qime leshi 5%

-Nuk këshillohet aplikimi me airless/ pistoletë për shkak të veprimtarisë gërryese të komponentëve silicë të produktit.

-Mjetet duhet të pastrohen menjëherë pas përdorimit me ujë.

-Shkalla mbuluese: 2 - 2.5 m²/kg me 2 shtresa për sipërfaqje të lëmuar dhe 1.5 - 2 m²/kg për finiturë mesatarisht absorbuese.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie. Produkti gjithashtu mund të ngjyroset me kolorantët COLORADO seri 548.

Në rast të përdorimit të fabrikimeve të

HIDROQUARZ

BOJE KUARCI, RIEMPITIVE (MBUSHËSE) PËR SIPËRFAQE TË JASHTME

Seri 490

ndryshme është e këshillueshme të përzihen midis tyre produktet e ndryshme për të shmangur ndryshime në tonalitete. Në ndërhyrjet për jashtë ne rekomandojmë që të përfundoni punimin me materiale të të njëjtit prodhim. Për punë, në të cilat është i pashmangshëm përdorimi i një materiali të ndryshem, mos realizoni përafrimin e ngjyres. Për rakordimin përdorni ndërprerjet e vazhdimësisë së sipërfaqes, kolonave, mbulesave, skajeve, kablove ose të tjera.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30°C
Temperatura minimale e ruajtjes: +5°C
Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

TË DHËNA MBI SIGURINË

Vlera limite BE-së (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A: bojë për mure të jashtëm (fasadë)
në sipërfaqe minerale (bazë uji): 75 g/l
(2007) / 40 g/l (2010)
HIDROQUARZ përmban max: 40 g/l VOC.

Produkti nuk kërkon etiketim sipas D.L. 65 te 14/03/03 dhe azhornime. Përdorni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë. Pas përdorimit mos hidhni ambalazhet në ambient, lërini mbetjet të thahen dhe trajtojini ato si të veçanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoreni në vend të mirë ventiluar. Në rast të kontaktit me sytë, lani menjëherë me ujë të bollshëm. Në rast të gjëllitjes, menjëherë konsultohuni me mjekun dhe i tregoni enën (ambalazhin) ose etiketën. Mos l hidhni mbeturinat në kanalizime ose në terren.

Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

EMERTIMI

Bojë kuarci, lisho.
Aplikimi, në sipërfaqe të parapërgatitura, për veshje murale në kuarc HIDROQUARZ seri 490, me bazë rezine akrilike në emulsion ujor dhe me kuarc të zgjedhur me granulometri maksimale 0.08 mm- me të paktën 2 shtresa, në sasinë e caktuar nga absorbimi I sipërfaqes.
Furnizimi dhe instalimi i materialit € për m².

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.