

# ITALA

BOJË ME BAZË UJI SUPER E LASHME PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME  
SERI H40

## PËRSHKRIMI

ITALA është bojë super e lashme me bazë rezinë akrilike në dispersion ujor, e përshkueshme nga avujt e ujit me mbulim të lartë dhe fuqi të lartë maskuese të parregullive të sipërfaqes. Lehtësia në aplikim, shtrirja e lartë dhe kondensimi e bëjnë ITALA shumë të përshtatshme për aplikimin me rrul.

## ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
  - Sipërfaqe betoni.
  - Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
  - Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
  - Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.
- Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".  
Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara).

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyra e lidhësit: Kopolimer akrilik në dispersion ujor
- Dendësia për UNI EN ISO 2811-1:1.60 ± 0.05 kg/l
- Viskoziteti për UNI 8902: 32000 cps ± 2400 në 25°C ( viskozimetër rrotullues Brookfield)
- Rezistenca në larje për UNI 10560: 5000 cikle, rezistente
- Shkëlqimi për EN ISO 2813: 5-10, matt
- Rezistenca ndaj alkaleve për UNI 10795: rezistente
- Tharja (në 25°C dhe 65% R.H.): prekja pas 30 min.; shtresa tjetër pas 4 orësh.

## PËRGATITJA E SIPËRFAQES

**Sipërfaqe ne suva, gips dhe kartonxhes:**

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e thatë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike
- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes). Nëse është nevoja , përdorni dhe shtoni në produkt higjienizuesin COMBAT 444 kod. 4810444.
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në

gëlqere ose bojës transpirante/tempera.

-Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.

Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat, gropëzat, çarjet në sipërfaqe me TAMSTUCCO. Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm..

- Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.

- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.

-Aplikoni një shtresë astar të mikronizuar solvent-free ATOMO 8840001 ose astar akrilik me bazë uji IDROFIS 4700006. Përgjithësisht në sipërfaqe me shumë pluhur, në praninë e shtresave me spesor të ulët të temperave të vjetra ose bojërave të degraduara, përdorni astarin e mikronizuar solvent-free ATOMO 8840001 ose astarin me solvent ISOMARC 4410111. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar I pigmentosur.

- Kur sipërfaqja të jetë thatë, aplikoni ITALA sipas udhëzimeve.

\* (Hollimi I astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

## UDHËZIME PËR APLIKIM

- Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:  
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Lagështira relative e ambientit: <75%  
Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Temperatura e sipërfaqes: <10%
- Mjetet: furçë, rrul, pistoletë ose airless.
- Nr. I shtresave: 2 shtresa.
- Hollimi: me ujë. Me furçë 35-40%; me rrul 10-20%.
- Në aplikimet me airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.
- Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.
- Shkalla e mbulimit: 9-12 m<sup>2</sup>/l për shtresë, referuar aplikimit në sipërfaqe lisho mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

## ITALA

BOJË ME BAZË UJI SUPER E LASHME PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME  
SERI H40

### NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie.

Produkti gjithashtu mund të ngjyrosët me kolorantë BRAVOCASA seri 408P (vetëm në tonalitete të zbehta) dhe me kolorantët COLORADO seri 548.

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

*SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti i produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.e Asistencës Teknike +39 0414569322.*

### MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

### UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: bojë mat për mure dhe tavane të brendshëm (shkëlqimi <25@60°) (bazë uji): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

ITALA Përmban max: 30 g/l VOC

Produkti nuk kërkon etiketim sipas rregullores aktuale. Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të vecanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët.

Në rast të gëlltitjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.

Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren.

Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

### SPECIFIKIMET

Aplikimi, në sipërfaqe të parapërgatitura, për bojë me bazë uji super të lashme për sipërfaqe të brendshme ITALA seri H40, me bazë rezinë akrilike në dispersion ujor dhe minerale, në të paktën 2 shtresa, në sasinë e caktuar nga absorbimi I sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit € .....  
për m<sup>2</sup>.