

# LAGUNA 3.0

BOJË ME BAZË UJI E LASHME PA AROMË OPAKE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME- APLIKIM PROFESIONAL

seri 360

## PËRSHKRIMI

LAGUNA 3.0 është bojë me bazë uji, e lashme, pa aromë që lejon arritjen e një finiture me bardhësi të lartë dhe shumë opake. Formulimi në bazë të polimerëve akrilikë VOC-free dhe APEO-free inovative I siguron produktit rezistencë të lartë në larje. Konceptuar për nevojat e përdoruesit profesional, ka një realizim të një finiture veçanërisht uniforme në aplikimin me rrul, edhe në ngjyrat e siguruar nga tintometri.

## ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra
- Sipërfaqe betoni.
- Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
- Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
- Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.

Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes". Mos aplikoni në sipërfaqe të freskëta (të sapo suvatuara) dhe me tendencë alkaline, prisni një kohë të përshtatshme maturimi (tharje) përgjithësisht 4 javë.

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Natyrë e lidhësit: Polimere akrilike në dispersion ujor

- Klasifikimi UNI EN 13300:
- Rezistenca në larje ISO 11998: klasi 3
- Shkëlqimi EN ISO 2813: <5, shumë opake
- Mbulimi ISO 6504-3: klasi 1 me një rreze prej 7 m<sup>2</sup>/l

Karakteristika të tjera

- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 kg/l
- Viskoziteti I paketimit UNI 8902: 25000 ± 4500 cps a 30 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
- Rezistenca në larje UNI 10560: >2000 cikle, rezistente.
- Tharja (në 25 °C dhe 65% di U.R.): prekja pas 1 ore; shtresa tjetër pas 3 orësh.
- Përcaktimi I përbërësve organikë të paqëndrueshëm (VOC) ISO 11890-2:2013: 0,011%.
- Përcaktimi i Formaldeide të lira EPA 8315A:1996: 0,15 mg/kg.

## PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqe murale:

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në prani të mykut trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes). Shtojni bojës, nëse është e nevojshme higjienizuesin COMBAT 444 kod. 4810444.
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës transpirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.
- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni trajtoni vrimat, gropëzat, çarjet me TAMSTUCCO. Mbyllni çarjet me ngjitës (stuko) të përshtatshëm.
- Zmeriloni çarjet e stukuara me letër zmerile.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Aplikoni një shtresë IDROFIS 4700006 astar akrilik me bazë uji ose me astarin e mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar I pigmentosur. Në përgjithësi, në sipërfaqe me shumë pluhur, në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetra ose bojrave të degraduara, përdorni astarin e mikronizuar solvent free ATOMO 8840001 ose astarin me solvent ISOMARC 4410111.
- Vazhdoni me aplikimin e LAGUNA 3.0 sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

\* (Hollimi I astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

## UDHËZIME PËR APLIKIM

- Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:  
Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Lagështira relative e ambientit: <75%
- Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Lagështira e sipërfaqes: <10%

# LAGUNA 3.0

BOJË ME BAZË UJI E LASHME PA AROMË OPAKE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME- APLIKIM PROFESIONAL

seri 360

Shmangni aplikimin në sipërfaqe që janë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të rrezeve të diellit.  
-Mjetet: pinel, rrul, furçë dhe airless.  
-Nr I shtresave: të paktën 2 shtresa.  
-Holluesi: ujë  
-Hollimi: me pinel shtresa e parë 40-45%, shtresat pasardhese 30%; me rrul 15-20%.  
-Në aplikimet me airless hollimi varion në bazë të mjetit të përdorur dhe presionit të ushtruar.  
-Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.  
-Shkalla e mbulimit: 8-10 m<sup>2</sup>/l për shtresë dhe I referohet aplikimit në sipërfaqe lisho dhe mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

## SPECIFIKIMET

Bojë me bazë uji, opake, e lashme, pa aromë, për sipërfaqe të brendshme.  
Aplikimi, në sipërfaqe të predispozuar, për bojë me bazë uji të lashme LAGUNA 3.0 seri 360, me bazë polimerë akrilikë në dispersion ujqor, në të paktën 2 shtresa, në sasinë e caktuar nga absorbimi I sipërfaqes.  
Furnizimi dhe instalimi i materialit € ..... për m<sup>2</sup>.

## NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie.  
Produkti gjithashtu mund të ngjyrosët me kolorantë BRAVOCASA seri 408P (vetëm në tonalitete të zbehta) dhe me kolorantët COLORADO seri 548.  
Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

*SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.*

## MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C  
Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C  
Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

## UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/a: bojë opake për mure dhe tavane në sipërfaqe të brendshme (shkëlqimi <25@60°)  
(baze Uji): 30 g/l (2010)  
LAGUNA 3.0 Përmban max: 30 g/l VOC  
Përdoreni produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient, I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të vecanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Në rast te gellititjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.  
Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren.