

ENEZIAGRAF ANTIALGA

GRAFIATO (RIVESTIMENTO), GRANULOMETRIA 1.2, ANTIALGA

PËRSHKRIMI

ENEZIAGRAF ANTIALGA është grafiato (veshje plastike) që punohet me mallë inoksi, uniformon sipërfaqen, e aftë të mbrojë sipërfaqjet ku aplikohet, nga formimi i algave. Produkti lejon krijimin e një shtrese të trashë, të aftë për të mbrojtur sipërfaqen nga agjentët atmosferike dhe ndotësit, gjithashtu, falë lidhësit akrilik nga i cili përbëhet, është i aftë të durojë edhe agresionet alkaline të sipërfaqjeve prej çimentoje. ENEZIAGRAF ANTIALGA mund të përdoret aty ku kërkohet fuqi e mirë mbuluese e sipërfaqes pa çarje dhe shkëputje.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Sipërfaqe të trajtuara me sistemin termik "capotto"
- Suvatime të reja dhe të vjetra.
- Sipërfaqe betoni.
- Bojatisje të vjetra me natyrë organike ose minerale, të thara, kompakte, absorbuuese dhe kohezive.
- Sipërfaqe me natyrë të ndryshme minerale, me kusht që të jenë absorbuuese.
- Sipërfaqet duhen përgatitur përshtatshëm duke ndjekur me kujdes paragrafin "Përgatitja e Sipërfaqes". Mos aplikoni në sipërfaqje të pathara mirë/freskëta.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- Foma lidhëse: Kopolimer akrilik në tretësirë ujore.
- Pigmenti dhe komponentët: pluhur kuarci dhe granula mermeri
- Tretësi: Ujë.
- Viskoziteti: Në gjendje pastoze
- Granulometria: 1,2 mm
- Shënjuar/ Cilësuar CE sipas EN 15824
- Rezistenca ndaj zjarrit EN 13501: Klasi B s1 d0

- Përshkueshmëria e ujit likuid UNI EN 1062-3: mesatare $w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Përshkueshmëria e avullit të ujit UNI EN ISO 7783-2: e lartë
- Rezistente ndaj mykut dhe algave sipas UNI EN 15457 e UNI EN 15458
- Tharja (25 °C e 65% di U.R.): Komplet nga 1 orë e 30' deri në 3 orë, në bazë të trashësisë së shtresave të aplikuara.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet në suva:

- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe e maturuar/kuruar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.
- Në praninë e mykut trajtojeni sipërfaqen me detergjent COMBAT 222 kod 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (I cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqjes).
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun present dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës traspirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.
- Çarjet duhet të zgjerohen sa duhet dhe të mbushen me llaç, stuko ose produkte të ngjashme.
- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes. Plasaritjet dhe uljet mund të trajtohen me BETOMARC 9450150, me RASAMIX 9440160, me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe aplikoni një shtresë astari akrilik me bazë uji IDROFIS 4700006 ose astar me bazë tretës ISOMARC 4410111 ose astar te mikronizuar pa tretës ATOMO 8840001. Për sipërfaqe të qëndrueshme, jo me pluhur, aplikoni astarin MARCOTHERM PRIMER 4740019.

VENEZIAGRAF ANTIALGA

GRAFIATO (RIVESTIMENTO), GRANULOMETRIA 1.2, ANTIALGA

-Vazhdoni me aplikimin e VENEZIAGRAF ANTIALGA sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

Sipërfaqe betoni:

-Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe e vendosur/solid. Nëse është e nevojshme siguroni rindërtimin ose konsolidimin me produkte specifike.

-Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 cod. 4810222 dhe me restauruesin COMBAT 333 cod. 4810333.

-Hiqni ndotjet/pluhurat dhe pjesët e ciflosura duke e zmeriluar, duke përdorur shpatulla ose duke e larë me uje me presion mesatar. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës, gëlqeres ose bojës traspirante / temperave.

-Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me furçë.

-Hiqni pjesët e dëmtuara të çimentos.

-Shufrat metalike të armaturës në sipërfaqe duhet të lyhen me BETOXAN PRIMER 9490125 Boiaccia passivante.

-Rivendosni pjesët që mungojnë me zbutësin BETOXAN 400 ose BETOXAN 300 llaç tiksotropik anti-tkurrije me fibra të përforcuara 9490140/130; kryeni ngjitjen/stukimin përfundimtar me anti-karbonatizuesin anti-tkurrije BETOXAN 200 9.490.120.

-Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë dhe të aplikohet një shtresë astar ISOMARC me bazë solvent 4410111 ose ATOMO I mikronizuar solvent-free 8840001. Për sipërfaqe të qëndrueshme, jo me pluhur, aplikoni astar me bazë uji MARCOTHERM PRIMER 4.740.019.

-Vazhdoni me aplikimin e VENEZIAGRAF ANTIALGA sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

Sipërfaqe me shtresë termike "Capotto":

-Sigurohuni që koha e maturimit të sipërfaqes të përputhet me specifikimet e prodhuesit.

-Kontrolloni gjendjen e qëndrueshmërisë së sipërfaqes, duhet të jetë konstante.

-Aplikoni një shtresë të astarit me bazë uji IDROFIS 4700006 ose ATOMO 8840001 astar I mikronizuar pa tretës ose MARCOTHERM PRIMER 4740019 astar I tretshëm me ujë.

-Vazhdoni me aplikimin e VENEZIAGRAF ANTIALGA sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

* (Hollimi I astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIME PËR APLIKIM

Kushtet mjedisore dhe të sipërfaqes:

Temperatura e mjedisit: Min. +8 ° C / Max. +35 ° C

Lagështira relative e mjedisit: <75%

Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 ° C / Max. +35 ° C

Lagështira e sipërfaqes: <10%

-Shmangni aplikimet në prani të sipërfaqeve me kondensim ose nën veprimin e drejtpërdrejtë të diellit.

-Për të mos dëmtuar karakteristikat estetike dhe performancën optimale të produktit, rekomandohet aplikimi në kushte klimatike të duhura dhe mbrojtja nga shiu dhe lagështira për rreth 48 orë. Në këtë mënyrë lejohet tharje e plotë e produktit dhe polimerizim i rregullt, që ndodh në rreth 10 ditë.

-Sipërfaqet që preken nga shiu gjatë rreth 10 ditëve, mund të shfaqin vija vertikale të tejdukshme. Kjo nuk ndikon në performancën e produktit dhe mund të hiqet duke e larë me ujë ose me produkte specifike.

-Aplikimi në sipërfaqe me myk, me tretësirë kripërash alkaline ose subjekt i lagështirës në rritje, nuk garanton aderimin e produktit në sipërfaqe, prandaj është e nevojshme ndërhyrja parandaluese e restaurimit të mureve me llaçin kundër-lagështirës

ENEZIAGRAF ANTIALGA

GRAFIATO (RIVESTIMENTO), GRANULOMETRIA 1.2, ANTIALGA

NEPTUNUS dhe më pas bojatiseni me sistemin Siloxane NEPTUNUS.

-Mbrojtja e sipërfaqeve nga myku dhe nga alga është e natyrës koherente: efektiviteti dhe kohëzgjatja janë kushtëzuar shumë nga ekspozimi klimatik dhe mjedisor, nga lloji i ndërtimit dhe nga zgjedhja e sistemit të aplikimit.

-Mjete: mallë plastike ose mallë inoxi.

-Hollimi: gati për përdorim. Viskoziteti mund të shtohet maksimumi 1% uje.

-Përzihet produkti para aplikimit.

-Nr shtresave: 1.

Përhapeni produktin në sipërfaqe në mënyrë homogjene me mallë dhe uniforme, para se t'i jepni formë sipërfaqes, kryeni lëvizje rrotulluese për t'i dhënë efektin spatolato.

-Mjetet duhet të pastrohen menjëherë pas përdorimit me ujë.

-Shkalla e mbulimit: 1.8-2 kg / m² mbi sipërfaqet e mesme poroze.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie. Produkti gjithashtu mund të ngjyrosset me kolorantët COLORADO seri 548. Në rast të përdorimit të fabrikimeve të ndryshme është e këshillueshme të përzihen midis tyre produktet e ndryshme për të shmangur ndryshime në tonalitete. Në ndërhyrjet për jashtë ne rekomandojmë që të përfundoni punimin me materiale të të njëjtit prodhim. Për punë, në të cilat është i pashmangshëm përdorimi i një materiali të ri, mos e aplikoni afër materialit të përdorur më parë. Për rakordimin përdorni ndërprerjet e vazhdimësisë së sipërfaqes, kolonave, mbulesave, skajeve, kablove ose të tjera.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30° C
Temperatura minimale e ruajtjes: +5 ° C
Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është

ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite e BE-së (Direktiva 2004/42 / EC) Cat. C: bojë për mure të jashtme të sipërfaqeve minerale (bazë Uji): 75 g / l (2007) / 40 g / l (2010)

ENEZIAGRAF ANTIALGA Përmban max: 40 g / l VOC

E dëmshme për organizmat ujorë, mund të shkaktojë, në periudhë afatgjatë, efekte negative në mjedisin ujor / Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët / Mos i hidhni mbeturinat në kanalizime / Përdorni veshje mbrojtëse dhe doreza të përshtatshme / Në rast të gëlltitjes, menjëherë konsultohuni me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.

Produkti duhet të transportohet, përdoret dhe ruhet sipas rregullave aktuale të shëndetit dhe sigurisë; I thani mbetjet tërësisht dhe trajtoni ato si mbeturina të veçanta. Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Grafiato murale plastike antialga. Aplikimi, mbi sipërfaqje të përshtatshme për veshje murale plastike ENEZIAGRAF ANTIALGA seri 421, me bazë rezinë akrilike në dispersion ujor, komponentë silicë dhe mermer me trashësi mesatare prej 1.2 mm. Furnizimi dhe instalimi i materialit € per m².

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti i produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.