

# PRO-LINK

ASTAR ADERIMI PËR VESHJE QERAMIKE  
SERI 475

## PËRSHKRIMI

PRO-LINK është një produkt me bazë polimerë akrilikë, që hollon me ujë dhe aditivë të veçantë që i sigurojnë produktit aderim të shkëlqyer në sipërfaqe veçanërisht lisho, të tipit pllaka, gres, mozaikë dhe të ngjashëm. PRO-LINK krijon një bazë të fortë për lidhjen, e cila duhet të mbulohet me MARCOTHERM ADESIVO.

Jashtë, realizohet një patinim (rasature) ideal për aplikimin e mëtejshëm të sistemit cappotto MARCOTHERM.

Brenda, realizohet në sipërfaqe të përshtatshme për t'u përfunduar me finitura minerale ose sintetike.

## ISTRUKSIONE PËR PËRDORIM

I aplikueshëm në:

-Sipërfaqe të vështira: pllaka, mozaikë, gres.

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

-Natyra e lidhësit: polimerë akrilikë  
-Dendësia UNI EN ISO 2811-1:  $1.40 \pm 0.05$  kg/l  
-Viskoziteti i paketimit UNI 8902:  $7800 \pm 500$  cps në 25 °C (viskozimetër rrotullues Brookfield)  
-Granulometria mesatare: 0,5 mm  
-Tharja (në 25 °C dhe 65% U.R.): prekja pas 1 ore; aplikimi i shtresës tjetër pas 4 orësh dhe jo më tej se 48 orë.

## PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqe të jashtme:

-Realizoni pastrimin me ujë dhe detergjentë për eliminimin e atyre që mund të komprometojnë aderimin.

-Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe aplikoni PRO-LINK sipas mënyrave të përshkruara në Udhëzime për aplikim.

-Midis 4 dhe 48 orëve pasardhëse, realizoni patinimin (rasature) me MARCOTHERM ADESIVO seri 957.

-Pas të paktën 24 orësh aplikoni MARCOTHERM ADESIVO seri 957 për lidhjen e paneleve në polisterol, dhe vazhdoni me aplikimin e komponentëve të sistemit cappotto MARCOTHERM.

Sipërfaqe të brendshme:

-Realizoni pastrimin me ujë dhe detergjentë për eliminimin e atyre që mund të komprometojnë aderimin.

-Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e tharë mirë dhe aplikoni PRO-LINK sipas mënyrave të përshkruara në udhëzime për aplikim.

-Midis 4 dhe 48 orëve pasardhëse realizoni patinim (rasature) me MARCOTHERM ADESIVO seri 957.

-Pas të paktën 24 orësh vazhdoni me sistemin e finiturës.

## UDHËZIME PËR APLIKIM

-Kushtet e ambientit dhe të sipërfaqes:

Temperatura e ambientit: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Lagështira relative e ambientit: <75%

Temperatura e sipërfaqes: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Lagështira e sipërfaqes: <10%

-Shmangni aplikimet në sipërfaqe që janë në ndikimin e drejtpërdrejtë të diellit ose me kondensim.

-Pas aplikimit, sipërfaqet e jashtme duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe lagështira deri në tharjen totale të produktit.

-Mjetet: pinel, rrul.

-Përziejeni produktin para aplikimit.

-Hollimi: gati për përdorim ose max 10% me ujë.

-Nr. i shtresave: 1 shtresë.

-Pastrimi i mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë

-Shkalla e mbulimit: 15-20 m<sup>2</sup>/l. Duke patur parasysh llojin e sipërfaqes së veshur, është mirë të bëhet një provë praktike në sipërfaqe specifike për të përcaktuar konsumin.

## NGJYROSJA

Produkti është i disponueshëm në ngjyrë të bardhë, i pangjyrueshëm.

## MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30 °C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5 °C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

## UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: astar mono-komponent me

performancë të lartë (bazë uji): 140 g/l (2010)

Produkti përmban max.: 140 g/l VOC

Përdoreni produktin sipas normave aktuale të

higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos i

hidhni mbetjet në ambient, i lini të thahen dhe i

# PRO-LINK

ASTAR ADERIMI PËR VESHJE QERAMIKE  
SERI 475

trajtoni ato si mbetje të veçanta. Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren. Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

## SPECIFIKIMET

Aplikimi, në sipërfaqe të predispozuara, për PRO-LINK kod. 4750006, astar aderimi për veshje qeramike, me bazë polimerë akrilikë, në një shtresë të vetme, në sasinë e përcaktuar nga absorbimi I sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit € .....  
për m<sup>2</sup>.

*SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anullon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.*

Erladai Shpk